

بیتکالی



گروه آراین خاک ایرانیان

(با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ۲۹۸۴۹۰

مشخصات فنی - ژئوممبران HDPE

Tested Property	Test method (ASTM)	Unit	Value		
			HDPE	HDPE	HDPE
Thickness	D-5199	mm	1	1.5	2
Density	D-792	gr / m3	0.945	0.943	0.941
Tensile Strength	D-6693	KN / m	30	40	29
Elongation at break	D-6693	%	700	700	700
Yield Strength	D-6693	KN / m	25	22	55
Yield Elongation	D-6693	%	12	12	12
Tear Strength	TD D-1004	N	150	220	280
	MD D-1004	N	140	200	260
Puncture Strength	D-4833	N	400	550	670
Carbon Content	D-1603	%	2.2	2.2	2.4

✓ MD: در جهت خطی اکستروژن

✓ TD: عمود بر جهت خطی اکستروژن

